

Общество с ограниченной ответственностью

«МультиМирПласт»

249191, Калужская обл., Жуковский р-н, г.Жуков, ул.Советская, д.82Б  
тел.: (48432) 54-9-95, E-mail: [mul-mol@inbox.ru](mailto:mul-mol@inbox.ru)

Трубы со структурированной стенкой из Гомополимера полипропилена для систем  
внутренней безнапорной канализации.ТУ 22.21.29-005-63600333-2018 с изм.

40 × 2,0

Партия № : 431 (1)

Материал : PP-H

Кол-во : 2570 шт

Дата : 07.08.2024

Партия состоит из труб эффективной длиной : 250 мм ; 750мм ; 2000 мм.

| № п/п      | Наименование показателя                                                                                        | Требования ТУ                                                                                                                               | Результат испытаний                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1          | Внешний вид                                                                                                    | На поверхности и по торцу не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. | Поверхность трубы ровная, без трещин, пузырей и посторонних включений |
| 2          | Цвет                                                                                                           | Серый                                                                                                                                       | Серый                                                                 |
| Размеры *1 |                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                       |
|            | Средний наружный диаметр                                                                                       | 40,0+0,3                                                                                                                                    | 40,3                                                                  |
|            | Минимальная толщина стенки                                                                                     | 2,0                                                                                                                                         | 2,02                                                                  |
|            | Средний внутренний диаметр раструба (минимальный)                                                              | 40,4                                                                                                                                        | 41,6                                                                  |
| 3          | Изменение внешнего вида и длины трубы после прогрева при 150 °С                                                | Не должно быть :<br>- трещин<br>- расслоений внутренней и наружной стенки<br>- изменение длины не более 2 %                                 | Трещины и расслоения отсутствуют<br>- 0,78 %*2                        |
| 4          | Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при действии внутреннего гидростатического давления 0,05 МПа | Без протечек в течении 15 мин.                                                                                                              | Без протечек*3                                                        |
| 5          | Испытание на ударную прочность с определением показателя TIR и свободным падением груза                        | TIR не более 10 %                                                                                                                           | < 10 % *4                                                             |

\*1 - На основании результатов измерений основных геометрических размеров трубы ( протокол № 850 от 07.08.24 )

\*2 - На основании результатов периодических испытаний ( протокол № 5 от 18.01.2024 )

\*3 - На основании результатов периодических испытаний ( протокол № 5 от 03.02.2024 )

\*4 - На основании результатов периодических испытаний ( протокол № 26а от 27.03.2024 )

Трубы при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. Трубы следует хранить в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых ( не ближе 1 метра от отопительных приборов ) складских помещениях или под навесами.

